

Algro Duo

Zellstoffkarton, beidseitig doppelt gestrichen weiss



FLÄCHEN- GEWICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT 5° / 50 mm	
g/m ²	µm	cm ³ /g	längs mNm	quer mNm
450	500	1,11	59	36
490	560	1,14	87	47
550	640	1,16	131	75
610	720	1,18	176	81
710	860*	1,21	249	122
870	1000*	1,15		
1080	1250*	1,16		
1280	1500*	1,17		
1440	1750*	1,22		
1660	2000*	1,20		

*für den Siebdruck bestimmt



ANWENDUNGEN

Edle Verpackung von Luxusgütern •
hochqualitative Graphikprodukte • POS
Displays • Geschenk-, Bonus- und
Mitgliedskarten

DRUCK

Offsetdruck • Flexodruck • Siebdruck

VERARBEITUNG

UV-, Wasser- und herkömmliche Lacke •
Film- und Folienbeschichtung •
Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer •
Hoch-, Relief-, Struktur- und Mikroprägung
• stanzen, falzen, rillen, perforieren,
beflocken

WEITERE INFORMATION

www.kapag.com

Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536).....	± 5 %
Dicke (DIN EN 20534).....	± 5 %
Volumen.....	± 5 %
Steifigkeit (DIN 53121).....	± 15 %
Weissgrad (ISO 2470).....	± 1,5 %
Opazität (ISO 2471).....	± 2 %
Rauigkeit (ISO 8791/4).....	± 0,6 µm

Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad.....	101,5 %
Rauigkeit (PPS).....	1,5 µm
Opazität.....	99,0 %

Spielzeugsicherheit

EU-Spielzeugrichtlinie EN 71/3



Das Zeichen für verantwortungs-
volle Waldwirtschaft
FSC® C058892