

# EcoLine Grass und EcoLine Grass Duo

Recyclingkarton mit Grasfaseranteil



| FLÄCHEN-<br>GEWICHT      | DICKE | VOLUMEN            | STEIFIGKEIT<br>5° / 50 mm |             |
|--------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-------------|
| g/m <sup>2</sup>         | µm    | cm <sup>3</sup> /g | längs<br>mNm              | quer<br>mNm |
| <b>EcoLine Grass</b>     |       |                    |                           |             |
| 120                      | 200   | 1.67               | 1,5                       | -           |
| 140                      | 230   | 1.64               | 2                         | 1,3         |
| 175                      | 260   | 1.49               | 4                         | 1,8         |
| <b>EcoLine Grass Duo</b> |       |                    |                           |             |
| 250                      | 400   | 1.60               | 12                        | 5           |
| 290                      | 420   | 1.45               | 18                        | 9           |
| 360                      | 480   | 1.33               | 34                        | 14          |
| 440                      | 630   | 1.43               |                           |             |
| 550                      | 680   | 1.24               | 99                        | 42          |



## ANWENDUNGEN

Kundenkarten • Umschläge • Schalen • Verpackungen

## DRUCK

Offsetdruck • Digitaldruck

## VERARBEITUNG

Film- und Folienbeschichtung • Heissfolienprägung und Kaltfolientransfer • prägen • stanzen, falzen, rillen

## WEITERE INFORMATION

Dieser Karton enthält neben Altpapier ca. 30 % sonnengetrocknetes Gras aus Ausgleichsflächen sowie Brachland. Die Gräser wachsen dort natürlich ohne Einsatz von Dünger. Zum Schutz der Artenvielfalt werden sie laut Gesetz erst Ende Juni beschnitten. Es werden keine Flächen genutzt, die zur Futterbeschaffung bestimmt sind.

[www.kapag.com](http://www.kapag.com)

## Toleranzen / Prüfnormen

Flächengewicht (DIN ISO 536) ..... ± 5 %  
 Dicke (DIN EN 20534) ..... ± 5 %  
 Volumen ..... ± 5 %  
 Steifigkeit (DIN 53121) ..... ± 15 %  
 Weissgrad (ISO 2470) .....  
 Opazität (ISO 2471) .....  
 Rauigkeit (ISO 8791/4) .....

## Druckoberflächeneigenschaften

ISO Weissgrad .....  
 Rauigkeit .....  
 Opazität .....



Das Zeichen für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft  
FSC® C058892

GKGR.ELG1 / GKGR.ELG2  
März 2022 (ersetzt August 2021)