


EcoBoard Book GKBT semi-lisse

Carton gris qualité reliure, recto et verso semi-lisses



GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
945	1500	1,59
1010	1600	1,58
1070	1700	1,59
1135	1800	1,59
1260	2000	1,59
1385	2200	1,59
1450	2300	1,59
1510	2400	1,59
1575	2500	1,59
1640	2600	1,59
1765	2800	1,59
1890	3000	1,59
2205	3500	1,59



APPLICATIONS

Livres • dos de calendriers • classeurs •
présentoirs PLV • jeux

IMPRESSION

Flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

Découpe, pliage ; permet le rainage

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536) ± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534) ± 5 %
Main ± 5 %
Rigidité (DIN 53121)
Blancheur (ISO 2470)
Opacité (ISO 2471)
Rugosité (ISO 8791/4)

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur
Rugosité (PPS)
Opacité



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892